FUGEN GIPS

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАКЛЕВКА
НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ
25/5 кг

› ПЛАСТИЧНАЯ
› СЛОЙ ОТ 0,5 ДО 15 ММ
ЗА ОДНО НАНЕСЕНИЕ
› ЛЕГКО ОБРАБАТЫВАЕТСЯ

FINISH GIPS

ФИНИШНАЯ ШПАКЛЕВКА
НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ
18 кг

› ЛЕГКО НАНОСИТСЯ
› СЛОЙ ОТ 0,5 ДО 5 ММ
ЗА ОДНО НАНЕСЕНИЕ
› БЕЗУСАДОЧНАЯ

		FUGEN GIPS	FINISH GIPS
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ			
Тип основания			
Кирпичная кладка			
Бетон, железобетон		■	■
Ячеистый бетон		◢	
Цементная, цементно-известковая штукатурка		■	■
Гипсовая штукатурка		■	■
Гипсокартон, ЦСП, ДСП		■	■
ГКЛ швы		◢	◢
Сфера работ			
Внутренние работы	Нормальная влажность	■	■
	Повышенная влажность		
Наружные работы	Фасад		
	Цоколь		
Качество поверхности			
Под керамическую плитку			
Под декоративную штукатурку с фракцией ≥ 1 мм		■	■
Под декоративную штукатурку с фракцией < 1 мм		■	■
Под текстурные обои		■	■
Под тонкие обои		■	■
Под финишную шпаклевку		■	■
Под покраску		■	■
Способ нанесения			
Ручной		■	■
Машинный			

◢ при толщине слоя более 2 мм

■ применение продукта рекомендовано с использованием вспомогательных материалов (например, серпянки)

	FUGEN GIPS	FINISH GIPS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Характеристики продукта		
Цвет	Белый	
Вяжущее	Гипс	
Основная фракция	0,2 мм	< 0,2 мм
Характеристики применения		
Расход сухой смеси на 1 м² при слое 1 мм	~ 1 кг	~ 0,8 кг
Минимальная толщина нанесения	0,5 мм	
Максимальная толщина нанесения	15 мм	5 мм
Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании	>15 мм	10 мм
Жизнеспособность готового раствора	≥ 40 минут	1час
Шлифовка после нанесения допускается через	-	4 часа
-при слое 0,5 мм	4 часа	-
-при слое 12 мм	24 часа	-
Время полного набора прочности (при t = +20°С)	28 суток	
Проведение работ при температуре основания	от +5 до +25°С	
Характеристики эксплуатации		
Марочная прочность	М 50	
Прочность на сжатие (через 28 суток)	5 МПа	
Прочность на изгиб (через 28 суток)	1,5 МПа	-
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток)	0,5 МПа	